检验检测报告 （电子版）

扫码下载报告

防伪查询网址：www.gttc.net.cn
防伪码：RTND-8506-54

No:200068501

委托单位	广州市赞晨新材料科技有限公司 地址：广州市花都区毕村北路自编19号厂房A区之一				
样品信息	防护服TPU复合面料　　100cm×100cm ----------				
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-08	报告签发日期	2020-04-13
判定依据	GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》				
综合检验结论	---				

检验检测结果

检验检测项目	判定依据	判定
断裂强力	GB 19082-2009	符合
断裂伸长率	GB 19082-2009	符合
抗渗水性	GB 19082-2009	符合
透湿量	GB 19082-2009	符合

备注	原材料测试，客户要求按GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》检测和判定。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。

广州检验检测认证集团有限公司 检验检测专用章 (GF2)

签发：胡万丽 工程师

样品图片 （电子版）

No:200068501

广州检验检测认证集团有限公司 检验检测专用章 (GF2)

总部： 广州市番禺区珠江路1号
花都实验室： 广州市花都区狮岭镇旗岭河滨西路1号
电话:020-61994598/61994599
电话:020-37721161

检验检测报告附页 （电子版）

No:200068501

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●断裂强力(N)	GB/T 3923.1-1997 夹距:200mm 速度:100mm/min	纵向 ≥45 横向 ≥45	纵向 181 横向 171	符合	
●断裂伸长率(%)	GB/T 3923.1-1997 夹距:200mm 速度:100mm/min	纵向 ≥15 横向 ≥15	纵向 40.5 横向 56	符合	
●抗渗水性(kPa)	GB/T 4744-1997 增压法:6.0kPa/min 水温:20.0℃ 正面向下接触水面	≥1.67	1# 107.8 2# 114.6 3# 121.6 4# 113.6 5# 110.8 平均值 113.6	符合	
●透湿量 (g/(m² · d))	GB/T 12704-1991 方法A 吸湿法 试验箱环境: 38.0℃,90.0% 透湿时间: 1h	≥2500	2950	符合	

备注	(本栏空白)

广州检验检测认证集团有限公司 检验检测专用章 (GF2)

———本报告结束———